ARGAMASSAS COLARTE
Qualidade em Argamassas e Rejuntes

ARGAMASSA COLANTE 12 EM 1
USO INTERNO E EXTERNO

Excelentes resistências mecânicas | Aderência e flexibilidade alta | Fácil aplicação
Durabilidade elevada | Ótima relação custo/benefício | Piso sobre Piso Interno



Indicado para:
Revestimentos cerâmicos e porcelanatos até 90x90 cm em ambientes internos e externos; Fachadas (revestimentos até 20x20 cm); Ambientes com alta exigência física (edifícios comerciais, metrôs, shoppings, hipermercados e ambientes similares); Piso sobre piso interno de até 60x60 cm; Pedras decorativas (São Tomé, Mineira, Canjiquinha, Miracena, Goiás).

Bases para aplicação:
Emboço e argamassa de contrapiso em áreas internas, curados há pelo menos 14 dias, superfícies de concreto há mais de 28 dias, conforme NBR 13.754.

Não Indicado para:
Não é indicado para assentamento de pisos e revestimentos em lareiras, churrasqueiras e frigoríficos. Bases com pinturas que impeçam a boa aderência do produto.

Desempenho do Produto:
Aderência: Cura ambiente: 0,90 MPa;
Cura submersa: 0,80 MPa;
Cura em estufa: 0,60MPa
Tempo em aberto 15 min: 0,70 Mpa;
Deslizamento ≤ 7 mm;
Produto conforme NBR 14081/2012.

Embalagem e estocagem:
Saco de papel com 20Kg | Cor Cinza;
Validade 6 meses a partir da data de fabricação;
Estocagem Local seco, arejado, elevado do solo.

Consumo:
4,0 a 5,0 kg/m² para camada simples (peças até 900 cm² de área);
7,0 a 8,0 kg/m² para camada dupla (peças com área superior a 900 cm²).